



2017190305Z



究院

No 建委2017-06-0522

M17061503-6




# 检验检测报告

广州质量监督检测研究院



检验检测报告

产品名称 商标 型号 / 规格 / 等级		埃特®中密度板 埃特 (2440×1220×9) mm	生产日期 编号或批号 限用日期/保质期	2017-05-15 PI346173 ----
			抽送样单号	M17061503-6
受检单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司		检验类别	抽样检验
任务来源	----		样品数量	5件
委托单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司		抽样基数	1100件
生产单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司			
抽样地点	成品仓库		抽(送)样日期	2017年06月15日
来样方式	本院抽样		验讫日期	2017年06月28日
检验依据	Q/AITE 7-2014《纤维增强水泥低密度和中密度平板(埃特低密度板和埃特中密度板)》 GB/T 7019-2014《纤维水泥制品试验方法》			
样品状况	正常			
检测环境说明	温度: 24℃~27℃, 相对湿度: 52%~60%			
检验 结论	<p>所检项目符合Q/AITE 7-2014标准(中密度板)要求。本次抽样检验项目合格。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期: 2017年06月29日 此处未盖“检验检测专用章”本报告无效。</p> <p>(1)</p> </div>			
备注	<p>1. 企业标准备案号: QB/440100 91 2419-2014; 2. 我院获CMA、CAL认定授权的检验能力覆盖企业标准Q/AITE 7-2014所涉及的全部项目。</p>			

批准:

苏向明

审核:

郭永翔

主检:

刘小民



编号: M17061503-6

检验结果

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项评价
			----	----	
1	表面质量	----	不应有明显的象皮花纹、凸凹不平、表面要平整, 不允许有严重的起层、断裂、破角、掉边等缺陷。	符合要求	符合
2	形状与尺寸偏差	mm	长度 ≥1200: ±5.0	-1.0~+1.0	符合
			宽度: ±5.0	-1.5~+1.0	
			厚度 <12: ±0.5	-0.2~-0.1	
			表面平整度 磨面板≤0.5 非磨面板≤2	磨面板: 0.1~0.2 非磨面板: 0.3~0.6	
3	横向抗折强度	N/mm <sup>2</sup>	中密度埃特板: ≥12	16.6	符合
4	纵向抗折强度	N/mm <sup>2</sup>	中密度埃特板: ≥9	13.1	符合
5	密度	g/cm <sup>3</sup>	中密度埃特板: 1.20~1.40	1.26	符合
6	含水率	%	中密度埃特板: <10	9.6	符合
7	湿涨率	%	中密度埃特板: <0.20	0.117	符合



批准: 苏向明

审核: 郭永翔

主检: 刘小民

