



2014000425Z



(2014)国认监认字(043)号



检测
CNAS L0698

检 验 报 告

报告编号：201512157

送检单位名称：广州埃特尼特建筑系统有限公司

产品名称型号：纤维增强水泥低密度平板 2440mm×1220mm×8mm

检 验 类 别：型式检验（安全性能）

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心



国家防火建筑材料质量监督检验中心


检 验 报 告

报告编号: 201512157

共 3 页 第 1 页

产品名称	纤维增强水泥低密度平板	型号规格	2440mm×1220mm×8mm
委托单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司	商 标	埃特
生产单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司	检验类别	型式检验 (安全性能)
送检单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司	抽样基数	4600件
抽样单位	广州市质量监督检测研究院	抽样日期	2015. 10. 20
抽样地点	公司成品仓库	到样日期	2015. 10. 26
检验地点	本中心	检验日期	2015. 11. 18~2015. 11. 20
样品数量	300mm×300mm×8mm, 5块	样品编号	201512157
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能A (A1) 级		
检 验 结 论	<p>经检验, 该制品燃烧性能符合A1级的规定要求。</p> <p>按GB 8624-2012判定, 该制品燃烧性能达到不燃A(A1)级。(以下空白)</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2015年11月24日</p> </div>		
备注	本报告仅对所承检项目负责。		

批准:



审核:



编制:



材料
★
专

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

报告编号：201512157

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	检验方法	标准要求		检验结果	结论
1	炉内温升, °C	GB/T 5464-2010	A1	≤30	3	A级合格
2	持续燃烧时间, s	GB/T 5464-2010		0	0	
3	质量损失率, %	GB/T 5464-2010		≤50.0	13.5	
4	热值, MJ/kg	GB/T 14402-2007		≤2.0	0.4	
	以	下	空	白		
备注	质量损失率检验结果展伸不确定度 $U_{95}=0.2\%$ 。					

质量
用

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验报告

报告编号: 201512157

共 3 页 第 3 页

生产单位	广州埃特尼特建筑系统有限公司		
地 址	广州经济技术开发区永和经济区泰华街2号		
邮政编码	511356		
联系电话	020-32225606	传 真	020-32225275

产品说明:

该制品由水泥、植物纤维、石英粉、天然矿物等填充物组成。

(以上信息由送检单位提供)

检验地点: 四川省都江堰市学府路358号。

GB/T 5464试验:



备注 本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。